PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-232615

(43) Date of publication of application: 28.08.2001

(51)Int.CI.

B28B 3/26 B01J 35/02

(21)Application number: 2000-046530

(71)Applicant: NGK INSULATORS LTD

(22)Date of filing:

23.02.2000

(72)Inventor: HIDAKA YOSHIHIKO


TAKAGI TETSUJI

(54) METHOD AND DEVICE FOR MANUFACTURING HONEYCOMB STRUCTURE WITH SLITS

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for manufacturing a honeycomb structure with slits which enables accurate and precise boring of the slits for breaking only an object cell row and which is suitable for mass production.

SOLUTION: In this method for manufacturing the honeycomb structure having a plurality of cell rows wherein a large number of cells are juxtaposed and being equipped with the slits which are bored along the cell rows and communicate with external space, a slit boring member 4 is jutted forth to a formed body 3 being extruded in a process of extrusion of the honeycomb structure.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-232615 (P2001-232615A)

(43)公開日 平成13年8月28日(2001.8.28)

| (51) Int.Cl.7 | 織別記号 | FI | テーマコード(参考) |
|---------------|------|---------------|------------|
| B 2 8 B 3/26 | | B 2 8 B 3/26 | A 4G054 |
| B 0 1 J 35/02 | | B 0 1 J 35/02 | N 4G069 |
| | | | F |

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 12 頁)


| (21)出願番号 | 特願2000-46530(P2000-46530) | (71)出願人 | 000004064 日本發子株式会社 |
|--------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| (oo) (little | H-10- 0 H 00 H (0000 0 00) | | |
| (22)出顧日 | 平成12年2月23日(2000.2.23) | | 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 |
| | | (72)発明者 | 日高 美彦 |
| | | | 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日 |
| | | | 本碍子株式会社内 |
| | | (72)発明者 | 高木 哲二 |
| | | | 爱知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日 |
| | | | 本碍子株式会社内 |
| | | (74)代理人 | 100088616 |
| | | (74)1(壁入 | |
| | | ı | 弁理士 渡邉 一平 |

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 スリット付きハニカム構造体の製造方法及び製造装置

(57)【要約】

【課題】 目的のセル列のみを破断するという正確・精密なスリット穿設が可能であり、かつ、大量生産に適するスリット付きハニカム構造体の製造方法を提供する。 【解決手段】 多数のセルが並列する複数のセル列を有し、かつ、セル列に沿って穿設された、外部空間と連通するスリットを備えたスリット付きハニカム構造体の製造方法である。ハニカム構造体の押出成形工程において、押出されつつある成形体3に対しスリット穿設部材4を突出させることにより、スリット5を穿設する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 多数のセルが並列する複数のセル列を有 し、かつ、当該セル列に沿って穿設された、外部空間と 連通するスリットを備えたスリット付きハニカム構造体 の製造方法であって、

ハニカム構造体の押出成形工程において、押出されつつ ある成形体に対しスリット穿設部材を突出させることに より、スリットを穿設することを特徴とするスリット付 きハニカム構造体の製造方法。

【請求項2】 セルの形成と同時に、押出成形によりス 10 リットを穿設する請求項1 に記載のスリット付きハニカ ム構造体の製造方法。

【請求項3】 セルの形成後に、切削加工によりスリッ トを穿設する請求項1に記載のスリット付きハニカム構 造体の製造方法。

【請求項4】 押出されつつある成形体の位置を検知 し、スリット穿設部材の動作を制御する請求項1~3の いずれか一項に記載のスリット付きハニカム構造体の製 造方法。

【請求項5】 多数のセルが並列する複数のセル列を有 20 し、かつ、当該セル列に沿って穿設された、外部空間と 連通するスリットを備えたスリット付きハニカム構造体 を製造するための製造装置であって、

ハニカム構造体の押出用口金を有する押出成形機と、 前記押出用口金の近傍に配設され、押出されつつある成 形体のスリットを穿設すべきセル列に沿って突出するス リット穿設部材とを有することを特徴とするスリット付 きハニカム構造体の製造装置。

【請求項6】 スリット穿設部材を、押出用口金内部に 突出するように配置した請求項5に記載のスリット付き ハニカム構造体の製造装置。

【請求項7】 スリット穿設部材を、押出用口金外部に 突出するように配置した請求項5 に記載のスリット付き ハニカム構造体の製造装置。

【請求項8】 スリット穿設部材が、Jバイトである請 求項7に記載のスリット付きハニカム構造体の製造装 置。

【請求項9】 押出されつつある成形体の位置を検知す るための検知手段、及びスリット穿設部材の動作を制御 するための制御手段を有する請求項5~8のいずれかー 40 項に記載のスリット付きハニカム構造体の製造装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】 本発明は、多数のセルが並 列する複数のセル列を有するハニカム構造体の製造方法 及び製造装置に関し、詳しくはセル列に沿って穿設され た、外部空間と連通するスリットを備えたスリット付き ハニカム構造体の製造方法及び製造装置に関する。

[0002]

セルが並列する複数のセル列を形成した構造体であり、 軽量高強度の構造材 (航空機用等)、通気量が大きい触 媒担体(自動車排ガス浄化用等)などの他、微小な細孔 を有するセラミック多孔質体を基材とした場合には、単 位体積あたりの濾過面積が大きい集塵フィルタ、固液分 離フィルタとしても利用されている。

【0003】 上述の用途は、外部空間と隔離された複 数のセルを有するというハニカム構造体の特徴によるも のであるが、ある特定の用途においては、セルの一部を 意図的に破断して外部空間と連通するスリットを設ける 場合がある。

【0004】 例えば図2に示すハニカム構造体21 は、被処理液をセル23内に注入し、基材22の細孔を 透過した濾過液のみを外部空間に流出させることによ り、基材22の細孔より粒径が大なる不溶物を除去する 固液分離フィルタであるが、複数のセル列26のうち一 部のセル列26aに沿ってセル23の一部を意図的に破 断し、外部空間と連通するスリット24を設けている (以下、このようなハニカム構造体を「スリット付きハ ニカム構造体」という。)。

【0005】 このような固液分離フィルタでは基材2 2内側、即ち中心部近傍のセルで濾過された濾過液がス リット24から直接外部空間に流出するため、濾過液が 基材22の細孔内を移動する距離を短縮でき、濾過の際 の流動抵抗を小さくすることができる。従って、フィル タを大型化した場合であっても、透水量が低下すること がなく、充分な濾過処理能力を確保できるという利点が ある。また、スリット24を穿設したセル列26aの基 材開□端をガラス等からなる封止部材25で目封じすれ 30 は、濾過液が被処理液に汚染されることもない。

【0006】 従来、上述のようなスリット付きハニカ ム構造体は、例えばセラミック坏土を押出成形し、乾燥 · 焼成した後、 ①ハニカム構造体の両端面 (セル開口 面)のスリットを穿設すべきセル列間を結ぶように構造 体外側面にけがきを行い、当該けがき部分をマイクログ ラインダ、ドリル等で切削してスリットを穿設する方法 (以下「第1の方法」という)、或いは②ハニカム構造 体のセル開口面からスリットを穿設すべきセル列の状態 を目視しつつ、砥石などで当該セル列に沿って切り込み スリットを穿設する方法 (以下「第2の方法」という) により製造されていた。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、第1 の方法は、けがきという煩雑な手作業を要することに加 え、たとえけがき部分を正確に切削しても目的とするセ ル列のみを破断できず、隣接するセル列を破断したり、 セル壁を削ってしまう等の加工ミスの可能性が高かっ た。これは押出成形時や成形体の乾燥・焼成時の収縮、 変形に起因してセル列にも歪み、変形を生ずる場合が多 【従来の技術】 ハニカム構造体は、基材に対し多数の 50 く、構造体両端面(セル開口面)のスリットを穿設すべ

きセル列を結ぶ線上に必ずしも当該セル列が存在しない からである。

【0008】 即ち、第1の方法は、大量生産に適する 簡便な方法でないことに加え、正確・精密なスリット穿 設が困難であるという問題があった。正確・精密なスリ ット穿設が困難であると、微細構造を有するハニカム構 造体(例えばセル孔径2~3mm、セル壁厚さ0.5mm程 度)へのスリット穿設が困難である点において好ましく ない。

【0009】 一方、第2の方法は、セル列を目視しな 10 がらスリットを穿設するため、第1の方法と比較して加 エミスは少ないものの、目視しながら構造体端面を切り 込むという煩雑な手作業を要するという問題点があっ た。即ち、第2の方法は、正確・精密なスリット穿設は 可能であるものの、大量生産に適する簡便な方法ではな いという問題があった。

【0010】 また、第2の方法は、構造体両端面にス リットを穿設せざるを得ないため構造体両端部の機械的 強度が低下するという問題があった。構造体両端部の機 械的強度が低下すると、構造体両端部をシール部分とし て固定する固液分離フィルタとし使用した場合に、装着 時の歪みや衝撃、寸法公差上の曲げ応力、シールの面圧 等によりフィルタが破損し易い点において好ましくな いり

【0011】 更に、第1の方法、第2の方法とも、焼 成後に硬化し、緻密化したハニカム構造体を対象とする ため、スリットの穿設が困難であるという問題があっ た。また、第2の方法は、乾燥・焼成前の成形体を対象 とすることも考えられるが、乾燥・焼成時に構造体両端 部の収縮、変形が大きくなり、固液分離フィルタとし使 30 用した場合に、シール不良を生ずるおそれがある点にお いて好ましくない。

【0012】 以上説明してきたように、従来の製造方 法は、いずれもスリット穿設の正確性・精密性と、大量 生産に適する方法の簡便さを兼ね備えたものではなく、 充分満足できるものではなかった。

【0013】 本発明は、このような従来技術の問題点 に鑑みてなされたものであって、目的のセル列のみを破 断するという正確・精密なスリット穿設が可能であり、 かつ、大量生産に適するスリット付きハニカム構造体の 40 本発明の製造方法の第1の特徴は、ハニカム構造体の押 製造方法を提供することにある。

[0014]

【課題を解決するための手段】 本発明者らが鋭意検討 した結果、ハニカム構造体の押出成形工程においてスリ ット穿設部材を突出させるスリット穿設方法を採用する ことにより、従来技術の問題点が解決可能であることに 想到して本発明を完成した。

【0015】 即ち、本発明によれば、多数のセルが並 列する複数のセル列を有し、かつ、当該セル列に沿って 穿設された、外部空間と連通するスリットを備えたスリ 50 焼成を同時に行えるため、焼成工程1回分加工工数が少

ット付きハニカム構造体の製造方法であって、ハニカム 構造体の押出成形工程において、押出されつつある成形 体に対しスリット穿設部材を突出させることにより、ス リットを穿設することを特徴とするスリット付きハニカ ム構造体の製造方法が提供される。

【0016】 本発明の製造方法においては、セルの形 成と同時に、押出成形によりスリットを穿設することが でき、セルの形成後に、切削加工によりスリットを穿設 してもよい。また、本発明の製造方法においては、押出 されつつある成形体の位置を検知し、スリット穿設部材 の動作を制御することが好ましい。

【0017】 また、本発明によれば、多数のセルが並 列する複数のセル列を有し、かつ、当該セル列に沿って 穿設された、外部空間と連通するスリットを備えたスリ ット付きハニカム構造体を製造するための製造装置であ って、ハニカム構造体の押出用口金を有する押出成形機 と、前記押出用口金の近傍に配設され、押出されつつあ る成形体のスリットを穿設すべきセル列に沿って突出す るスリット穿設部材とを有することを特徴とするスリッ 20 ト付きハニカム構造体の製造装置が提供される。

【0018】 本発明の製造装置は、スリット穿設部材 を押出用口金内部に突出するように配置することがで き、押出用口金外部に突出するように配置してもよい。 スリット穿設部材を押出用口金外部に突出するように配 置する場合には、スリット穿設部材がJバイトであるこ とが好ましい。

【0019】 また、本発明の製造装置は、押出されつ つある成形体の位置を検知するための検知手段、及びス リット穿設部材の動作を制御するための制御手段を有す るものが好ましい。

[0020]

【発明の実施の形態】 本発明の製造方法は、ハニカム 構造体の押出成形工程において、押出されつつある成形 体に対しスリット穿設部材を突出させることにより、ス リットを穿設することを特徴とする。本発明の方法は、 目的のセル列のみを破断するという正確・精密なスリッ ト穿設が可能であり、かつ、大量生産にも適する簡便な 方法である。以下、本発明について詳細に説明する。

【0021】1.製造方法

出成形工程において、スリットを穿設する点にある。こ のような方法は、硬化し、緻密化した乾燥体・焼結体で はなく、比較的軟らかい生の成形体を対象とするので加 工が容易である。また、押出成形とスリット穿設が同時 に行えるため、乾燥体・焼結体を別途スリット穿設する 場合と比較して加工時間や加工の手間を削減できる。

【0022】 更に、図2に示すようにスリット穿設セ ル列26aを目封じする場合には、焼結体にスリット穿 設する場合とは異なり、成形体の焼成と封止部材25の ない。即ち、生産性が高く、大量生産にも適する方法で ある。従来技術の第1の方法においても、スリットを穿 設すべきセル列を予め目封じした後、焼成すれば成形体 の焼成と封止部材の焼成を同時に行うことが可能であ る。但し、この場合には目封じ後にスリットを穿設する ことになるため、スリット穿設時の切削屑等の除去が困 難となる点において好ましくない。

【0023】 本発明の製造方法の第2の特徴は、押出 されつつある成形体に対し、スリットを穿設する点にあ 時に、或いはセル形成の直後にスリットを穿設すること になるため、目的のセル列にスリット穿設部材を位置合 わせし易く、また、押出成形後に別途スリットを穿設す る場合と比較して、押出成形時や成形体の乾燥・焼成時 の収縮、変形の影響を受け難い。

【0024】 従って、隣接するセル列を破断したり、 セル壁を削ってしまう等の加工ミスの可能性が低く、目 的とするセル列のみを破断するという正確・精密なスリ ット穿設が可能である。このような方法によれば、構造 体外周面にけがきを行ったり、或いは目視しながら構造 20 体端面を切り込むといった煩雑な手作業を伴わないた め、自動化も可能であり大量生産にも適する。

【0025】 本発明の製造方法の第3の特徴は、スリ ット穿設部材を突出させることにより、スリットを穿設 する点にある。このような方法は、押出されつつある成 形体の位置とスリット穿設部材の突出のタイミングによ り構造体の長さ方向の任意の位置に、任意の長さでスリ ットを穿設できるため、構造体の中央部にもスリットを 設けるととが可能である。

【0026】 従って、構造体両端部の機械的強度が低 30 下し、或いは収縮・変形が大きくなるという問題を回避 でき、固液分離フィルタ用のスリット付きハニカム構造 体の製造に特に好適に用いることができる。

【0027】 なお、スリット穿設部材を突出させるの ではなく、押出成形用口金に固定した場合には、図3に 示すように成形体32の外周面全域にスリット34が穿 設されてしまうため、成形体32の機械的強度が低下 し、押出成形、ハンドリングの際の破損や、乾燥・焼成 時の応力集中による破損が回避できない点において好ま しくない。

【0028】 構造体の長さ方向の任意の位置に正確に スリットを穿設するためには、押出されつつある成形体 の位置を検知し、スリット穿設部材の動作を制御すると とが好ましい。

【0029】 「押出されつつある成形体の位置を検知 する」方法としては、具体的には、①成形体の位置をセ ンサ等により直接的に検知する方法や、②セラミック坏 土の押出量、押出時間等の条件から換算して間接的に検 知する方法等が挙げられる。検知した位置に応じてスリ ット穿設部材の動作、即ちその突出及び格納のタイミン 50 来公知の押出機を好適に用いることができる。

グを制御することにより構造体の長さ方向の任意の位置 に正確にスリットを穿設することが可能となる。

【0030】 本発明の製造方法においては、押出され つつある成形体のスリットを穿設すべきセル列に沿って スリット穿設部材を突出させればよい。ハニカム構造体 のセル形成と同時にスリット穿設部材を突出させた場合 には、スリット穿設部材は押出用口金の一部をなし、押 出成形によりスリットを穿設することができる。セル形 成の直後にスリット穿設部材を突出させた場合には、押 る。このような方法は、ハニカム構造体のセル形成と同 10 し出されつつある成形体の切削加工によりスリットを穿 設することになる。

> 【0031】 なお、通常は1のセル列に沿ってスリッ ト穿設部材を突出させ、当該セル列のみを破断するが、 隣接する複数のセル列に沿ってスリット穿設部材を突出 させ、当該複数のセル列を同時に破断してもよい。

> 【0032】 本発明の製造方法においては、スリット の深さは特に限定されず、構造体外周面近傍のみに設け てもよく、場合によっては構造体を貫通させても良い。 また、スリットはハニカム構造体の1のセル列の長さ方 向に複数本、或いは複数のセル列のうちの1列のみなら ず何列かに穿設することが可能である。

【0033】 スリットの長さは特に限定されないが、 機械的強度を考慮して1のセル列における総スリット長 さは構造体全長の1/3以下とすることが好ましく、1の セル列に複数本のスリットを穿設する場合にはスリット 同士の間隔を1のスリット長さの1/10以上とすること が好ましい。

【0034】 また、各スリットの長さは一定である必 要はなく、例えば構造体内側ほど短く、外周面側に近づ くにつれて長くなるように構成しても良い。このような 構成は固液分離フィルタとして用いる場合に濾過液を効 率的に外部空間に排出可能となる点において有用であ る。固液分離フィルタは、構造体内側ではスリットに排 出される濾過液が少なく、構造体外周側に近づくに連れ て多数のセルからの濾過液が収束し、その量が増加する からである。

【0035】2. 製造装置

本発明の製造方法は、例えばハニカム構造体の押出用口 金を有する押出成形機と、前記押出用口金の近傍に配設 された、成形押出成形体のスリットを穿設すべきセル列 に沿って可動するスリット穿設部材とを有する製造装置 により達成することができる。

【0036】(1)押出成形機

一般に、押出成形機とは、押出機と押出用口金とを備 え、押出機に投入した成形原料を押出用口金から押し出 すことにより、連続的に所望形状の成形体を得ることが 可能な成形機をいう。本発明の製造装置においては、押 出機の種類は特に限定されず、例えば単軸、2軸、或い は多軸のスクリュー押出機やプランジャー押出機等の従 10

【0037】 本発明の製造装置における押出用口金 は、ハニカム構造体の外形に対応する内壁、及び図4に 示すように多数のセルに対応するセルブロック48が並 列した形状(即ち、ハニカム構造体と相補的な形状)で あることが必要である。セルブロック48が図裏面側か ら押し出される成形原料を堰き止めることにより、多数 のセルが形成される。なお、本発明においては、セラミ ック粉末、バインダ、溶媒の他、必要により界面活性 剤、可塑剤等を添加し、混練してなるセラミック坏土を 成形原料として使用する。

【0038】(2)スリット穿設部材

本発明の製造装置におけるスリット穿設部材は、押出さ れつつある生の成形体にスリットを穿設するための部材 である。従って、乾燥体・焼結体を加工対象とする場合 とは異なり、高速度鋼の刃をロウ付けしたバイトやダイ ヤモンドを電着した砥石のような硬度は不要であり、ま た、グラインダやドリルのように回転体である必要もな いり

【0039】 スリット穿設部材は押出用口金の近傍に 配設することが必要である。押出成形時や成形体の乾燥 20 ・焼成時の収縮、変形の影響をできる限り排除し、目的 のセル列にスリット穿設部材を位置合わせし易くするた めである。具体的には、押出用口金のセルブロックのう ち、スリットを穿設すべきセル列に対応するセルブロッ クが並列する方向に、スリット穿設部材が突出するよう に構成すれば、セル列とスリットの位置が一致し、目的 のセル列のみに正確・精密なスリットを穿設することが

【0040】 スリット穿設部材は押出用口金の近傍に 配設されている限り、押出用口金外部に突出するように 30 配置しても、押出用口金内部に刃物が突出するように配 置してもよく、場合によっては双方に突出するように構 成しても良い。口金外部にスリット穿設部材を突出させ るように配置する場合には、スリット穿設部材は切削刃 物として機能し、セルの形成後に、切削加工によりスリ ットが穿設されることになる。

【0041】 一方、口金内部にスリット穿設部材を突 出させる場合には、スリット穿設部材は押出用口金の一 部をなし、その部分の坏土を堰き止める役割を果たすた め、セルの形成と同時に、押出成形によりスリットが穿 40 設されることになる。この場合、図1(a)に示すよう にスリット穿設部材4の先端部がセルブロックに当接す る位置にスリット穿設部材4を配置すれば、ハニカム構 造体の外壁部のみにスリットを設けることができ、図1 (b) に示すようにセルブロックの後段にスリット穿設 部材4を配置すれば、ハニカム構造体の外壁部3aのみ ならず内部にもスリット5を設けることが可能となる。 【0042】 スリット穿設部材の厚みは、スリット穿 設部材によりセル壁を破損しないようセル孔径と同等以 下とすることが好ましく、隣接する複数のセル列を同時 50 らである。刃先の加工抵抗が増加すると、スリット形状

に破断する場合にあっては、最外列のセル壁を破損しな い厚みとすることが好ましい。

【0043】 本発明においては、押し出されつつある 成形体に対してスリットを穿設するため、スリット穿設 部材は坏土の押出圧力に屈しない程度の剛性が必要であ る。剛性が低い場合には、スリット穿設部材が坏土の押 出圧力に屈して変形し、隣接するセル列を破断したり、 セル壁を削ってしまう等の加工ミスの可能性があるから である。成形体押出方向に長さを有する形状(例えば、 長方形状、正方形状)は当該方向に対する剛性が高い点 において好ましい。

【0044】 本発明の製造方法は、押出されつつある 成形体の位置とスリット穿設部材の突出のタイミングに より任意の長さでスリットを穿設できるため、スリット 穿設部材の長さとスリットの長さが一致している必要は ない。従って、上述の剛性が確保されている限りにおい

て、スリット穿設部材としては、成形体押出方向に長さ を持たないピン形状のものも使用できる。

【0045】 スリット穿設部材の刃先形状は特に限定 されないが、図5(a)~(c)に示すように成形体押 出方向に対する断面形状としては円形、長方形、クサビ 型等が挙げられる。刃先形状が長方形やくさび形のよう な角部を有する形状においては成形体乾燥時・焼成時に スリット緑端部からクラックが進展することを防止する ため、角部をテーパ形状やR形状とすることが好まし

【0046】 また、スリット穿設部材突出方向に対す る先端断面形状としては、図6 (a)~(d)に示すよ うに円形、長方形、半リング型、くさび型等が挙げられ

【0047】 なお、図6(e)に示すように部材突出 方向に対する先端断面形状41を成形体42の外周面と 一致する形状とすると、スリット穿設部材の刃先(先端 面)が成形体に同時に食い込み、スリット端部の形状を 正確に形成できる点において好ましい。本発明において は押し出されつつある成形体に対してスリット穿設部材 を突出させるため、図6(f)に示すように先端断面形 状43が成形体42と一致しない形状の場合には刃先の 図左側のエッヂが先に成形体に食い込む。従って、スリ ットの端部が鋭角に形成されてしまい、スリット端部の 形状を正確に形成することができないという不具合があ るからである。

【0048】 スリット穿設部材を押出用口金外部に突 出するように配置する場合には、スリット穿設部材がJ バイトであることが好ましい。スリット穿設部材を口金 外部に突出させる場合は、押し出されつつある成形体に 対し切削加工によりスリットを穿設することになるた め、発生した切削屑(クレ)がスリット穿設部材にまと わりつき刃先の加工抵抗が増加するという問題があるか

10

が歪み、或いはスリット両側のセル壁を破損させる点に おいて好ましくない。

【0049】 図6(g)に示す如くJバイト45は、 成形体押出方向に対して中空部46を有しているため、 中空部46で切削屑を掻き取り、除去することが可能で ある点において好ましい。なお、口金内部に突出させる 場合はスリット穿設部材が押出用口金の一部をなし、押 出成形によりスリットを穿設するため、このような問題 は生じない。

【0050】 スリット穿設部材は、成形体の一方のサ イドのみから突出するように配置しても良い。但し、こ の場合には、スリット穿設部材が長くなり、撓みを生じ 易くなることに起因して、スリット形状が歪み、或いは スリット両側のセル壁を破損させるおそれがある。成形 体の両サイドから成形体内側に向かって突出するように 配置すれば、このような不具合が少なく、また、構造体 内側ほど短く、外周面側に近づくにつれて長くなるスリ ットを設けることが可能である点においても好ましい。 【0051】 スリット穿設部材の突出・格納や突出深 さの調整は、エアシリンダの他に、油圧シリンダや電動 20 まう等の加工ミスを防止できるからである。 シリンダ等により行うことができる。スリット穿設部材 51の最大突出深さを制限するために、図7に示す如く ストッパ54を設けてもよい。

【0052】 本発明の製造装置は、押出されつつある 成形体の位置を検知するための検知手段、及びスリット 穿設部材の動作を制御するための制御手段を有するもの が好ましい。検知した位置に応じてスリット穿設部材の 動作(突出及び格納)を制御することにより成形体の長 さ方向の任意の位置に、任意の長さのスリットを穿設す ることが可能となるからである。

【0053】 検知手段としては、成形体の位置を検知 するセンサ、セラミック坏土の押出量を検知するセン サ、セラミック坏土の押出時間を検知するタイマ等が挙 げられる。

【0054】 例えば図8に示す製造装置61は、成形 体の押出方向に連続して配置した複数のセンサにより成 形体の先端位置を検知し、センサS1、S3の検知信号 によりスリット穿設部材を突出させ、センサS2, S4 の検知信号により格納する制御を可能としたものであ る。製造装置61によれば両端部の近傍に各々スリット が穿設された成形体を得ることができる。スリット穿設 後には、センサS5の検知信号により坏土の押出が停止 され、成形体の末端部が口金63近傍で切断される。

【0055】3. 適用対象

本発明の製造方法は、多数のセルが並列する複数のセル 列を有するハニカム構造体、具体的には、各セルを無作 為に形成したものではなく、ハニカム構造体のセル開口 面から見た場合において多数のセルが少なくとも構造体 の1方向に並列した「セル列」を複数列有するものの製 造方法である。

【0056】 上記条件を満たす限りにおいて、本発明 の製造方法を適用できる構造体の形状、材質、サイズ、 セル形状、セル孔径、セル間隔(セル壁厚さ)等の条件 は特に限定されない。例えば基材形状は断面形状が円 形、正方形、長方形、或いは六角形などの筒状体とする ことができ、基材材質はアルミナ、チタニア、ムライ ト、ジルコニア、コージェライト、或いはこれらの混合 物など、種々のセラミック材料の中から目的に応じて適 宜選択すればよい。

【0057】 セルの形状についても、円形、四角形、 五角形、六角形をはじめとする種々の形状を用いること ができ、場合によっては図4のようなセルブロックを用 いることにより複数のセル形状を適宜組み合わせても良

【0058】 但し、スリット穿設セル列のセル形状は 四角形であることが好ましい。四角セルはスリット穿設 部材の突出方向に対してセルの内壁が直線的に構成され るため、スリット穿設部材がセルの内壁に沿って前進し 易く、隣接するセル列を破断したり、セル壁を削ってし

【0059】4. 用途

スリット付きハニカム構造体は、既述のように固液分離 フィルタとして特に好適に用いることができる。例え ば、本発明の製造方法により製造されたハニカム成形体 を乾燥し、スリット穿設セル列の開口端を目封じして焼 成し、必要に応じてスリット穿設列以外のセル内周面に ディッピング法等によりセラミック濾過膜を形成すると とにより、固液分離フィルタとすることができる。

【0060】 また、スリット付きハニカム構造体の別 30 の用途として、熱交換器としての利用が考えられる。従 前は図12(a)に示す如くハニカム構造体のセル10 5をそのまま熱経路として使用し、ハニカム構造体のブ ロック102を交差・積層することにより熱交換器10 1としていたが、図12(b)に示すようなスリット付 きハニカム構造体によれば、端部を封止部材106で目 封じしたスリット104穿設セル列とその他のセル10 5を交差する熱経路として使用し、1つの構造体で熱交 換器103を構成することが可能だからである。即ち、 本発明の製造方法は、このような熱交換器を一体的に製 40 造できるという利点を有する。

(*0 0 6 1)

【実施例】 以下、本発明の製造方法を実施例により更 😼 に詳細に説明する。但し、本発明は下記の実施例により 限定されるものではない。

【0062】 実施例、比較例とも、成形原料としては 平均粒径150μmのアルミナ粉末、有機バインダ、水を 添加し混練してなるセラミック坏土を使用した。押出機 としてはプランジャー押出機を、押出用口金としては、 内径が180mmの中空円形で、当該中空部に、対辺長さ3 50 mmの六角形状のセルブロックを3.6mmピッチで配置

したものを使用した。当該押出用口金によれば約2000個 のセルが形成されたハニカム成形体を得ることができ る。成形体の押出長さは1000mmとした。

【0063】 スリットは、実施例、比較例ともハニカ ム構造体の両端部から各々30~100mmの部分に、セル 列6列おきに9本づつ穿設し、いずれもハニカム構造体 を貫通する貫通スリットとした。即ち、1基のハニカム 構造体につき合計18本(9本×端部2箇所)のスリット を穿設した。

【0064】 ②加工ミス

1基のハニカム構造体に18本のスリットを穿設する際に 生じた、隣接するセル列の破断、セル壁の誤削等の加工 ミスの箇所を計数した。加工ミスがなかった場合は◎、 加工ミスが1箇所でもあった場合は×として評価した。

【0065】②溝幅精度

実施例1~3についてはスリットを穿設した成形体を乾 燥した後、スリットの溝幅を測定した。比較例1につい ては乾燥体にスリットを穿設し、そのままスリットの溝 幅を測定した。1.5mm以上、2.5mm以内の場合は◎、 として評価した。

【0066】33加工時間

1基のハニカム構造体に18本のスリットを穿設するため に要した時間を測定した。別途、加工時間を必要としな い場合は◎、別途、加工時間を必要とした場合は×とし て評価した。

【0067】(実施例1)図1(b)に示すようにスリ ット穿設部材として幅2.4mm×長さ6,7mmの平板体4 を使用し、当該スリット穿設部材が押出用口金2内部 * *に、かつ、成形体3の両サイドから成形体3内側に向か って突出するように配置した製造装置1を用い、押出成 形工程においてスリットの穿設を行った。その結果を表 1及び表2に示す。なお、図1(b)の製造装置は、作 図の便宜上、成形体の一方のサイドのスリット穿設部材。 のみを図示したものであり、他方のサイドは捨象してあ る。図9~図11の製造装置についても同様である。

【0068】(実施例2)図9に示すようにスリット穿 設部材として2.4mm φのピン7 4を使用し、当該スリ 10 ット穿設部材が押出用口金72内部に、かつ、成形体7 3の両サイドから成形体73内側に向かって突出するよ うに配置した製造装置71を用い、押出成形工程におい てスリットの穿設を行った。その結果を表1及び表2に 示す。

【0069】(実施例3)図10に示すようにスリット 穿設部材として幅2.4mmのJバイト84を使用し、当 該スリット穿設部材が押出用口金82外部に、かつ、成 形体83の両サイドから成形体83内側に向かって突出 するように配置した製造装置81を用い、押出成形工程 2.5mm超、3.0mm以下の場合は Δ 、その他の場合は \times 20 においてスリット8.5の穿設を行った。その結果を表 1及び表2に示す。

> 【0070】(比較例1)スリットを穿設していない成 形体を乾燥後、ハニカム構造体93の両端面(セル開口 面)のスリットを穿設すべきセル列間を結ぶように構造 体93外側面にけがきを行い、当該けがき部分をダイヤ モンドを電着した研削砥石94で切削してスリット95 を穿設した。その結果を表1及び表2に示す。

[0071]

【表1】

| | • | | | |
|---|---|------|--------|----------|
| | | 加工方法 | 加工時期 | スリット穿設部材 |
| | 実施例1 | 押出成形 | 押出成形時 | 平板体 |
| | 実施例2 | 押出成形 | 押出成形時 | ピン |
| | 実施例3 | 切削加工 | 押出成形時 | ンパイト |
| ĺ | 比較例1 | 切削加工 | 乾燥·焼成後 | 研削砥石 |

[0072]

【表2】

| | 加エミス | | 溝幅精度 | | 加工時間 | | の歌の一心 | | 作業 | の繁雑さ | | コスト | | 総合判定 |
|------|------|---|----------------|---|------|---|-------|---|----|-------|---|-----|---|------|
| | (商所) | | (mm) | | (长) | | | | | | | | | |
| 来施例1 | 0 | 0 | 1.5~2.0 | 0 | 0 | 0 | 域 | 0 | 個目 | 、がずなし | 0 | 每 | 0 | 0 |
| 実施例2 | 0 | 0 | $1.5 \sim 2.0$ | 0 | 0 | 0 | 展 | 0 | 超四 | 、加味なし | 0 | 麻 | 0 | 0 |
| 安施例3 | 0 | 0 | $2.0 \sim 2.4$ | 0 | 0 | 0 | 献 | 0 | 和四 | 、がなり | 0 | 麻 | 0 | 0 |
| 比較例1 | 7 | × | 2.6~3.0 | ₫ | 32 | × | 烟 | × | 事 | 、加、特別 | × | þĒ | × | × |

[0073] (結果)

①加工ミス

実施例1~3については加工ミスは全く生じなかったのに対し、比較例1ではセル壁を削ってしまう加工ミスが7箇所発生した。

【0074】②溝幅精度

実施例1~3については、実施例1,2において乾燥後にややスリット幅の縮小が認められたものの実用上問題はなく、いずれも溝幅精度は良好であった。比較例1についてはセル壁を削ってしまう加工ミスのため、セル壁を破りそうになったものもあり、溝幅精度は低かった。

[0075] ③加工時間

実施例1~3においては押出成形とスリット穿設を同時に行うため、スリットを穿設するための加工時間を必要としないのに対し、比較例1においては18本(9本×2 666)のスリットを目担しながら1本づつ容勢するため 14

に別途32分の時間を必要とした。

【0076】 ④その他

比較例1においては硬化した乾燥体にスリットを穿設するため研削砥石の寿命が短かった。一方、実施例1~3はいずれも生の成形体を加工対象とするため、スリット穿設部材の寿命はいずれも長かった。中でも実施例1の平板体が最も寿命が長く、実施例2のピン、実施例3の Jバイトがこれに次いだ。

【0077】 また、実施例1~3においては自動化された製造装置によりスリット穿設を行うため加工に際し特別な作業を必要としないのに対し、比較例1は構造体外周面にけがきを行い、かつ、目視しながら構造体を切削する必要があり作業が繁雑であった。更に、比較例1はハニカム構造体1基あたりの加工時間が長く、ツール寿命が短く、作業が繁雑であることに起因して、加工コストが高かった。

【0078】 以上の各項目を総合的に評価すると、実施例1~3が全体的に良好な結果を示したのに対し、比較例1は加工精度、加工時間、ツール寿命、作業の繁雑20 さ、コストの全ての項目において問題があった。

[0079]

【発明の効果】 以上説明したように本発明の製造方法 及び製造装置は、目的のセル列のみを破断する正確・精 密なスリット穿設が可能であり、かつ、大量生産にも適 するものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の製造方法の一の実施例を示すスリット部分の概略断面図であり、(a)は成形体外壁部のみにスリットを穿設する方法、(b)は成形体内部にスリ ットを穿設する方法を示す。

【図2】 スリット付きハニカム構造体の一の実施態様を示す概略図であって、(a)はセル部分の拡大図、

(b) は全体形状の斜視図である。

【図3】 スリット付きハニカム構造体の別の実施態様を示す概略図であって、(a)は全体形状の斜視図、

(b) はセル部分の拡大図である。

【図4】 押出用口金の形状を示す概略図である。

【図5】 スリット穿設部材の刃先形状を示す概略図(a)~(c)である。

40 【図6】 スリット穿設部材の刃先形状を示す概略図 (a)~(g)である。

【図7】 本発明の製造装置の一の実施態様を示す概略 図である。

【図8】 本発明の製造装置の検知手段の一の実施態様を示す概略図である。

【図9】 本発明の製造方法の別の実施例を示すスリット部分の概略断面図である。

【図 I O 】 本発明の製造方法の更に別の実施例を示す 概略図である。

箇所)のスリットを目視しながら1本づつ穿設するため 50 【図11】 従前の製造方法の一の実施例を示す概略図

16

である。


【図12】 熱交換器を示す概略図であって、(a)は 従前の熱交換器、(b)はスリット付きハニカム構造体 を利用した熱交換器である。

【符号の説明】

1 ··· 製造装置、2 ··· 押出用口金、3 ··· 成形体(3 a ··· 外 壁部、3 b…セル壁)、4 …スリット穿設部材(平板 体)、5…スリット(5a…スリット端部)、21…ハ ニカム構造体、22…基材、23…セル、24…スリッ ト、25…封止部材、26…セル列(26a…スリット 10 85…スリット、86…切削屑(クレ)、93…成形 穿設セル列)、31…ハニカム構造体、32…基材、3 3…セル、34…スリット、35…封止部材、41,4 3…先端断面形状、42…成形体、45… Jバイト、4*


*6…中空部、48…セルブロック、51…スリット穿設 部材、52…押出用口金、53…エアシリンダ、54… ストッパ、61…製造装置、62…押出機、63…押出 用口金、64…コンベア、S1, S2, S3, S4, S 5…センサ、71…製造装置、72…押出用口金、73 …成形体(73a…外壁部、73b…セル壁)、74… スリット穿設部材 (ピン)、75…スリット (75 a… スリット端部)、81…製造装置、82…押出用口金、 83…成形体、84…スリット穿設部材(Jバイト)、 体、94…研削砥石、95…スリット、101, 103 …熱交換器、102…ハニカム構造体のブロック、10 4…スリット、105…セル、106…封止部材。

[図2] 【図1】 23 28a 26 (a) (a) 22 (b) (b) [図9] 【図5】 成形体 押出方向 (a) (b) (c)




٠.


[図7]



【図8】



[図12]



フロントページの続き

Fターム(参考) 4G054 AA05 AB09 4G069 AA01 AA08 BA01B CA02 CA03 EA19 EA26 EA28 EB04 EB12Y EB14Y EB17Y FA01

FB67 FB76 FB79

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| BLACK BORDERS |
|---|
| IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES |
| FADED TEXT OR DRAWING |
| ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING |
| ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES |
| COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS |
| ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS |
| ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT |
| ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY |
| OTHER. |

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.